

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: : Attorney Docket: 2002DE132

Harald BAUER, et al.

Serial No.: to be Assigned :

Filed: September 5, 2003 :

Title: Compacted Flame-Retardant Composition

TRANSMITTAL OF CERTIFIED COPY

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

In accordance with 35 U.S.C. 119 and the International Convention, the priority and benefit of the filing date of the following foreign patent application mentioned in the declaration of this application is hereby claimed:

Country:	Germany
Application No.	102 41 376.2
Filing Date:	06 September 2002

The certified copy of the above-mentioned patent application is attached.

Respectfully submitted,



Anthony A. Bisulca
Attorney for Applicant
Registration No. 40,913

(CUSTOMER NUMBER 25,255)

Clariant Corporation
Industrial Property Department
4000 Monroe Road
Charlotte, NC 28205
Phone 704 331-7151
Fax 704 331-7707

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 41 376.2

Anmeldetag: 6. September 2002

Anmelder/Inhaber: Clariant GmbH, Frankfurt am Main/DE

Bezeichnung: Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung

IPC: C 08 K, C 08 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 27. März 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Hiebinger

Beschreibung

5 Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung mit reduzierter Neigung zur Staubbildung, sowie ein Verfahren zur Herstellung dieser kompaktierten

10 Flammenschutzmittelzusammensetzung und deren Verwendung.

Phosphororganische Verbindungen finden Anwendung als Flammenschutzmittel für Kunststoffe wie z. B. Polyamide oder Polyester. In diesen Anwendungsgebieten ist die Verarbeitung der phosphororganischen Flammschutzkomponente auf Grund der

15 Neigung zur Staubbildung häufig erschwert.

DE 196 50 563 A1 beschreibt Granulate enthaltend thermoplastische Polymers, eines Pfropfpolymerisats, eines thermoplastischen Copolymerisates und eines Flammenschutzmittel, enthaltend Iminophosphorane

20

EP 1 081 190 A1 beschreibt flammgeschützte thermoplastische Formmassen, enthaltend mindestens eine der Komponenten: hochmolekulares syndiotaktisches Polymer auf der Basis von vinylaromatischen Monomeren, Polyphenylenether, vinylaromatische amorphe Polymere, Flammenschutzmittel

25

DE 41 39 625 A1 beschreibt ein Granulat bestehend aus Polyphenylenether, vinylaromatischen Polymeren, einem aromatischen Phosphit.

EP 0 899 296 A2 beschreibt Kunststoff-Formmassen enthaltend eine synergistische Flammenschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere in, die aus einem Salz von 1-Hydroxy-dihydrophospholoxiden und einer weiteren Komponente aus der Gruppe Benzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycoluril sowie Melamincyanurat, Melaminphosphat, Dimelaminphosphat und Melaminpyrophosphat und Ammoniumpolyphosphat.

30



US 5,021,488 A1 und US 5,102,931 A1 beschreiben thermoplastische flammgeschützte nichttropfende Polyamidzusammensetzungen, zu derer Herstellung Phosphinsäureester von Polyphenolen, Antitropfmittel, Polyfluoroethylenpolymer und/oder Aramid, Zinkborat (Hydrate) in kompaktierter oder pulverförmiger Form eingesetzt werden.

US 5,191,000 A1 beschreibt flammgeschützte nichttropfende Polyalkylenterephthalat-Zusammensetzungen, zu derer Herstellung Phosphorigsäureester und Antitropfmittel in Kompaktierter oder pulverförmiger Form eingesetzt werden.

Es bestand somit die Aufgabe, die Neigung zur Staubbildung von Flammenschutzmittelzusammensetzungen zu verringern. Diese Aufgabe wird gelöst, indem pulverförmige Flammenschutzmittelzusammensetzungen kompaktiert oder bevorzugt auch rollkompaktiert werden. Überraschend wurde gefunden, dass bei gleichzeitiger Reduzierung der Staubentwicklung eine gute Verteilung der phosphororganischen Flammenschutzkomponente im Polymerformkörper gewährleistet ist.

Die Erfindung betrifft daher kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung enthaltend eine phosphororganische Flammenschutzkomponente, hergestellt durch Kompaktieren einer phosphororganischen Flammenschutzkomponente mit oder ohne Kompaktierhilfsmittel.

Bevorzugt handelt es sich bei der phosphororganischen Flammenschutzkomponente um ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere (Komponente A),



worin

5

R^1, R^2 gleich oder verschieden sind und $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;

R^3 $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkylen, linear oder verzweigt, $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;

M Mg, Ca, Al, Sb, Sn, Ge, Ti, Zn, Fe, Zr, Ce, Bi, Sr, Mn, Li, Na, K und/oder eine protonierte Stickstoffbase;

10 m 1 bis 4;

n 1 bis 4;

x 1 bis 4

bedeuten.

10

Bevorzugt bedeutet M Calcium, Aluminium oder Zink.

Unter protonierten Stickstoffbasen werden bevorzugt die protonierten Basen von Ammoniak, Melamin, Triethanolamin, insbesondere NH_4^+ , verstanden.

20 Bevorzugt sind R^1, R^2 gleich oder verschieden und bedeuten $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Phenyl.

Besonders bevorzugt sind R^1, R^2 gleich oder verschieden und bedeuten Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl und/oder Phenyl.

Bevorzugt bedeutet R^3 Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, tert.-Butylen, n-Pentylen, n-Octylen oder n-Dodecylen.

Bevorzugt bedeutet R^3 auch Phenylen oder Naphthylen.

5

Bevorzugt bedeutet R^3 auch Methylphenylen, Ethylphenylen, tert.-Butylphenylen, Methyl-naphthylen, Ethyl-naphthylen oder tert.-Butyl-naphthylen.

10

Bevorzugt bedeutet R^3 auch Phenylmethylen, Phenylethylen, Phenylpropylen oder Phenylbutylen.



Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammenschutzkomponente weiterhin Melaminphosphat, Dimelaminphosphat, Melaminpyrophosphat, Melaminpolyphosphate,

15

Melampolyphosphate, Melempolyphosphate und/oder Melonpolyphosphate.

Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammenschutzkomponente weiterhin Melaminkondensationsprodukte wie Melam, Melem und/oder Melon.

20

Geeignet sind Kondensationsprodukte des Melamins oder Umsetzungsprodukte des Melamins mit Phosphorsäure bzw. Umsetzungsprodukte von



Kondensationsprodukten des Melamins mit Phosphorsäure sowie Gemische der genannten Produkte. Kondensationsprodukte des Melamins sind z.B. Melem, Melam oder Melon bzw. höher kondensierte Verbindungen dieses Typs sowie Gemische derselben und können z.B. durch ein Verfahren hergestellt werden, wie es in der WO-A-96/16948 beschrieben ist.

25

30

Unter den Umsetzungsprodukten mit Phosphorsäure versteht man Verbindungen, die durch Umsetzung von Melamin oder den kondensierten Melaminverbindungen wie Melam, Melem oder Melon etc. mit Phosphorsäure entstehen. Beispiele hierfür sind Melaminpolyphosphat, Melampolyphosphat und Melempolyphosphat bzw. gemischte Polysalze, wie sie z. B. in der PCT/WO 98/39306 beschrieben sind. Die genannten Verbindungen sind bereits aus der Literatur bekannt und können auch

durch andere Verfahren als die direkte Umsetzung mit Phosphorsäure hergestellt werden. Melaminpolyphosphat kann zum Beispiel analog PCT/WO 98/45364 hergestellt werden durch die Umsetzung von Polyphosphorsäure und Melamin bzw. analog PCT/WO 98/08898 durch die Kondensation von Melaminphosphat bzw.

5 Melaminpyrophosphat.

Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente weiterhin oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren,

- 10 Benzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycouril, Melamin, Melamincyanurat, Dicyandiamid und/oder Guanidin.

Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente stickstoffhaltige Phosphate der

- 15 Formeln $(\text{NH}_4)_y \text{H}_{3-y} \text{PO}_4$ bzw. $(\text{NH}_4 \text{PO}_3)_z$, mit y gleich 1 bis 3 und z gleich 1 bis 10.000

Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente als Komponente B eine

- 20 synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt.

Bevorzugt handelt es sich bei der Komponente B um eine Sauerstoffverbindung des Siliciums, um Magnesiumverbindungen, um Metallcarbonate von Metallen der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems, um roten Phosphor, um Zink- oder








- 25 Aluminiumverbindungen.

Besonders bevorzugt handelt es sich bei den Sauerstoffverbindungen des Siliciums um Salze und Ester der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukte, um Silikate, Zeolithe und Kieselsäuren, um Glas-, Glas-Keramik oder Keramik-Pulver;

- 30 bei den Magnesiumverbindungen um Magnesiumhydroxid, Hydrotalcite, Magnesium-Carbonate oder Magnesium-Calcium-Carbonate; bei den Zinkverbindungen um Zinkoxid, -stannat, -hydroxystannat, -phosphat, -borat oder -sulfide; bei den Aluminiumverbindungen um Aluminiumhydroxid oder -phosphat.

Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente als weitere Komponente C Stickstoffverbindungen.

- 5 Bevorzugt handelt es sich bei den Stickstoffverbindungen um solche der Formeln (III) bis (VIII) oder Gemische davon



worin

- 15 R^5 bis R^7 Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{16} -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C_1 - C_4 -Hydroxyalkyl-Funktion, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy, C_6 - C_{12} -Aryl oder -Arylalkyl, $-OR^8$ und $-N(R^8)R^9$, sowie N-alicyclisch oder N-aromatisch,

R^8 Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{16} -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C_1 - C_4 -Hydroxyalkyl-Funktion, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy oder C_6 - C_{12} -Aryl oder -Arylalkyl,

- 5 R^9 bis R^{13} die gleichen Gruppen wie R^8 sowie $-O-R^8$,
 m und n unabhängig voneinander 1, 2, 3 oder 4,
 X Säuren, die Addukte mit Triazinverbindungen (III) bilden können, bedeuten.

- 10 Bevorzugt enthält die kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung und/oder die phosphororganische Flammenschutzkomponente auch Carbodiimide.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäßen kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzung eine mittlere Teilchengröße von 100 bis 2.000 μm , bevorzugt 200 bis 1000 μm auf.

Bevorzugt weisen die erfindungsgemäßen kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzung eine mittlere Schüttdichte von 200 bis 1500 g/l, bevorzugt 300 bis 1.000 g/l, auf.

20

Bevorzugt beträgt das Mengen-Verhältnis von Kompaktierhilfsmittel zu phosphororganischer Flammenschutzkomponente 1 zu 199 bis 1 zu 0,11, bevorzugt 1 bis 99 bis 1 zu 0,25 beträgt, besonders bevorzugt 1 zu 49 bis 1 zu 1.

- 25 Die mittlere Teilchengröße der eingesetzten phosphororganische Komponente beträgt 0,1 bis 1000 μm , bevorzugt 1 bis 100 μm .

Die bevorzugte Schüttdichte der eingesetzten phosphororganischen Komponente beträgt 80 bis 800 g/l, besonders bevorzugt 200 bis 700 g/l.

30

Erfindungsgemäß sind auch synergistische Kombinationen von den genannten Phosphinaten mit bestimmten stickstoffhaltigen Verbindungen, die in einer ganzen Reihe von Polymeren als Flammenschutzmittel effektiver wirken, als die Phosphinate allein (DE 19614 424 A1 sowie DE 197 34 437 A1 und DE 197 37 727 A1).

Additive: Die FlammSchutzwirkung der oberflächenmodifizierten Phosphinate kann durch Kombination mit weiteren FlammSchutzmitteln, vorzugsweise stickstoffhaltigen Synergisten oder Phosphor/Stickstoff FlammSchutzmitteln verbessert werden.

- 5 Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von kompaktierten FlammSchutzmittelzusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass man die phosphororganischen FlammSchutzkomponente mit oder ohne Kompaktierhilfsmittel unter Drücken von 1 kN/cm^2 bis 60 kN/cm^2 verdichtet

- 10 Bevorzugt handelt es sich dabei um eine Rollkompaktierung.

Da bei der Rollkompaktierung die Auflagefläche der Rollen, und damit der wirksame Druck nicht besonders gut definiert ist, gibt man hier die Linienpresskraft an. Das ist die Kraft, die pro cm Länge der Kompaktierrollen wirkt.

15

Bei der Rollkompaktierung wird bevorzugt eine Linienpresskraft von 1 kN/cm bis 30 kN/cm eingesetzt.

- 20 Besonders bevorzugt wird bei der Rollkompaktierung eine Linienpresskraft von 2 kN/cm bis 20 kN/cm eingesetzt.

Bevorzugt handelt es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Alkylalkoxylate mit 8 bis 22 C-Atomen und 1 bis 80 EO-Einheiten pro Mol Alkohol.

- 25 Bevorzugt handelt es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Caprolactam und/oder Triphenylphosphat.

- 30 Bevorzugt handelt es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Ethylenglykol, Propylenglykol und/oder Butylenglykol, deren Oligomere und/oder Polymere und/oder deren Ether.

Bevorzugt handelt es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um natürliche, chemisch modifizierte und/oder synthetische Wachse; bevorzugt um Carnaubawachse und Montanwachse.

Bevorzugt handelt es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Kunstharze, bevorzugt Phenolharze.

Die Erfindung betrifft auch eine flammgeschützte Polymerformmasse, die die
5 erfindungsgemäße kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung enthält.

Bevorzugt enthält die flammgeschützte Polymerformmasse

1 bis 50 Gew.-% kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung,

1 bis 99 Gew.-% thermoplastisches Polymer oder Mischungen derselben

10 0 bis 60 Gew.-% Additive

0 bis 60 Gew.-% Füllstoff.

Besonders bevorzugt enthält die flammgeschützte Polymerformmasse

5 bis 30 Gew.-% kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung,

15 5 bis 90 Gew.-% thermoplastisches Polymer oder Mischungen derselben

5 bis 40 Gew.-% Additive

5 bis 40 Gew.-% Füllstoff.

Bevorzugt enthält die flammgeschützte Polymerformmasse weiterhin Komponenten

20 B und/oder C, wie zuvor beschrieben.

Bevorzugt handelt es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI

(High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends
oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS

25 (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol).

Besonders bevorzugt handelt es sich bei den thermoplastischen Polymeren um
Polyamid, Polyester oder ABS.

30 Die Erfindung betrifft schließlich auch Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und
-Fasern, enthaltend die erfindungsgemäße kompaktierte
Flammschutzmittelzusammensetzung.

Bei dem Polymer der Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern handelt es sich um ein thermoplastisches oder duroplastisches Polymer.

- 5 Bevorzugt handelt es sich den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polyester und/oder ABS.

- 10 Bevorzugte thermoplastische Polymere sind Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polyvinylchlorid (PVC), Polyacrylnitril (PAN) und Polyacrylate.

- Bevorzugt handelt es sich bei den duroplastischen Polymeren um Formaldehyd-, Epoxid-, Melamin- Phenolharz-Polymere und/oder Polyurethane.

- 15 Bevorzugt enthalten die Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern
1 bis 50 Gew.-% kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung,
1 bis 99 Gew.-% Polymer oder Mischungen derselben
0 bis 60 Gew.-% Additive
0 bis 60 Gew.-% Füllstoff.

20

Besonders bevorzugt enthalten die Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern

- 5 bis 30 Gew.-% kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung,
5 bis 90 Gew.-% Polymer oder Mischungen derselben
25 5 bis 40 Gew.-% Additive
5 bis 40 Gew.-% Füllstoff.

- 30 Bevorzugte thermoplastische Polymere sind Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polyvinylchlorid (PVC), Polyacrylnitril (PAN), Polyamid (PA), Polyester (PES), Polycarbonat und Polyacrylate.

Bevorzugte thermoplastische Polymere sind Formaldehyd-, Epoxid-, Melamin-Phenolharz-Polymere und Polyurethane

Flammschutz-Beschichtung enthaltend mindestens
 1 bis 50 % kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung
 0 bis 60 % Ammoniumpolyphosphat

5 Beschreibung der Kompaktierungsmittel

Wachse sind natürlich oder künstlich gewonnene Stoffe, die bei 20°C fest und
 knetbar und über 40°C ohne Zersetzung schmelzend und niedrigviskos sind.

Wachse gehen in der Regel zwischen 50 und 90°C, in Ausnahmefällen auch bis zu
 10 etwa 200°C, in den schmelzflüssigen, niedrigviskosen Zustand über. Man
 unterscheidet natürliche Wachse wie Carnaubawachs, chemisch modifizierte

Wachse wie Montanesterwachse und synthetische Wachse wie Polyethylenwachse.

Montanwachse für die Kunststoffverarbeitung die Gleitmittel und interne Trennmittel
 15 für die Verarbeitung von Polyvinylchlorid, Polyolefinen, Polyamind, Polystyrol,
 linearen Polyestern, thermoplastischem Polyurethan, härtbaren Formmassen und
 anderen Kunststoffen sind. Sie sind Folgeprodukte der Raffination von
 Rohmontanwachs, das durch Extraktion von Braunkohle gewonnen wird. Sie stellen
 langkettige Carbonsäuren der Kettenlängen C28-C32, deren Voll- und Teilester mit
 20 Ethylenglykol Glycerin, Butylenglykol und Erdalkalisalze von teilhydrolysierten Estern
 dar, z.B. ®Licowax E, ®Licowax WE 4 und ®Licowax OP.

Polyethylenwachse sind für den Polymerbereich (PVC, Gummi, Polyolefine)
 geeignet. z.B. ®Licowax PE 520, ®Licowax PE 810, ®Licowax PE 820, ®Licowax PE
 25 830, ®Licowax PE 840, ®Licomont CaV, ®Licolub WE4, Ceridust 5551.

Unter den Alkylalkoxylaten werden bevorzugt ethoxylierte Alkohole, bevorzugt
 primäre Alkohole, mit bevorzugt 8 bis 22 C-Atomen und bevorzugt 1 bis 80 EO-
 Einheiten pro Mol Alkohol, eingesetzt, wobei der Alkoholrest linear oder bevorzugt in
 30 2-Stellung methylverzweigt ist oder lineare und methylverzweigte Reste im Gemisch
 enthält, so wie dies üblicherweise in Oxoalkoholresten der Fall ist. Zu den
 bevorzugten ethoxylierten Alkoholen gehören beispielsweise C11-Alkohole mit 3, 5,
 7, 8 und 11 EO-Einheiten, (C₁₂-C₁₅)-Alkohole mit 3, 6, 7, 8, 10 und 13 EO-Einheiten,
 (C₁₄-C₁₅)-Alkohole mit 4, 7 und 8 EO-Einheiten, (C₁₆-C₁₈)-Alkohole mit 8, 11, 15, 20,

25, 50 und 80 EO-Einheiten und Mischungen derselben, wie z.B. die ®Genapol-Typen T80, T110, T150, T200, T250, T500, T800 der Fa. Clariant GmbH. Die angegebenen Ethoxylierungsgrade stellen statistische Mittelwerte dar, die für ein spezielles Produkt eine ganze oder eine gebrochene Zahl sein können. Zusätzlich zu diesen können auch Fettalkohol-EO/PO-Addukte eingesetzt werden.

Bevorzugt sind weiterhin Polyethylenglycole $H(OCH_2CH_2O)_nOH$ mit Molekularmassen von 500 bis 40000. Besonders bevorzugt sind die Typen ®PEG 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 20000, 35000.

Bevorzugt sind weiterhin Polyethylenglycolmonoalkylether, Polyethylenglycolmonoallylether, Polyethylenglycolmonovinylether.

Bevorzugt sind weiterhin Caprolactam und Triphenylphosphat.

Bevorzugt sind weiterhin Kunstharze, darunter werden nach DIN 55958 synthetische Harze verstanden, die durch Polymerisations-, Polyadditions- oder Polykondensationsreaktion hergestellt werden. Duroplaste ist eine Sammelbezeichnung für alle aus härtbaren Harzen hergestellten Kunststoffe. Zu den Duroplasten gehören Epoxidharze, Polyurethane, Phenolharze, Melaminharze sowie ungesättigte Polyesterharze. Bevorzugtes Phenolharz ist z.B. der Typ 28391 der Fa. Durez.

Verfahren

Das bevorzugte Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzung ist die Kompaktierung. Dabei werden die Feststoffpartikel durch äußere Druckeinwirkung gegeneinander verhackt. Der sich bildende Feststoffkörper wird mechanisch durch Brechen in Körner zerkleinert, die klassiert werden. Das klassierte Produkt (Gutkorn) stellt die erfindungsgemäße kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung (GFS) dar.

Die Pressgranulierung erfolgt durch Rollkompaktierung, Brikettierung etc.

Bei der Rollkompaktierung wird das pulverförmige Ausgangsmaterial zwischen zwei Rollen dosiert, die das Material einziehen und kompaktieren. Das primäre Kompaktat ist eine Platte, beziehungsweise, wenn die Walzen strukturiert sind, z.B.

- 5 zigarrenförmige Schülpen. Die Schülpen werden mechanisch zerkleinert. Bei der Rollkompaktierung ist eine Linienpresskraft 1 kN/cm bis 30 kN/cm bevorzugt und eine Linienpresskraft von 2 kN/cm bis 20 kN/cm besonders bevorzugt.

- 10 Bevorzugte Apparate für die Rollkompaktierung sind Kompaktoren der Firmen Hosokawa-Bepex GmbH (Pharmapaktor R), Alexanderwerk (WP 120 x 40 V, WP 170 x 120 V, WP 200 x 75 VN, WP 300 x 100 V) und Walzenpressen der Firma Köppern.

- 15 Durch Mahlung und nachfolgende Klassierung wird die Korngröße optimal eingestellt. Zur Mahlung eignen sich beispielsweise Hammermühlen, Prallmühlen Schwingmühlen, Kugelmühlen, Walzen- und Pendelrollmühlen der Fa. Neuman & Esser sowie Luftstrahlmühlen wie Typen der Fa. Hosokawa-Alpine. Als Klassierung dienen Sichtung und/oder Siebung. Zur Siebung können z.B. Allgeier-, Rhewum- Locker-Siebe dienen.

- 20 Wahlweise können Mahlhilfsstoffe zugesetzt werden.

- Ein solches Pressgranulat hat im Gegensatz zu einem Schmelzagglomerat den Vorteil, dass weniger oder kein Kompaktierhilfsmittel benötigt wird.

- 25 Überraschenderweise wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzungen ein sehr gutes Verteilungsverhalten im Kunststoff zeigen.

- 30 Eine gute Partikelverteilung ist die Voraussetzung für eine gute und ästhetischer Oberflächenbeschaffenheit und -güte und gute mechanische Festigkeitseigenschaften.

Die erfindungsgemäße kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung kann in einer Ausführungsform hergestellt werden, indem das Kompaktierhilfsmittel in fester oder flüssiger Form in einem geeigneten Mischer zu der bewegten

phosphororganischen Komponente gegeben und 0,01 bis 1 Stunden bei 50 bis 300°C gemischt wird.

- Geeignete Mischer können sein: Pflugscharmischertypen der Fa. Lödige,
- 5 Ringspaltmischertypen der Fa. Lödige, (z.B. Typ CB30), Flexomix-Mischertypen der Fa. Schugi, Ringspaltmischer Typ HEC der Fa. Niro, Ringschichtmischer (z.B. Typ K-TTE4) der Fa. Drais/Mannheim, Eirich-Mischer (z.B. Typ R02), Telschig-Mischer (Typ WPA6), Hauf-Mischer (die beiden letzten arbeiten nach dem Freifallprinzip) Zig-Zag-Mischer der Fa. Niro und Mischer der Fa. Nauta, in denen das Mischgut nach
- 10 dem Archimedes-Prinzip durch eine Schnecke umwälzt wird. Weiterhin geeignet sind Taumel- und Hobartmischer.

- Die zunächst entstehende Produktmischung kann in einem geeigneten Trockner getrocknet beziehungsweise getempert werden. Erfindungsgemäße Trockner
- 15 können sein: Fließbettrockner der Fa. Hosokawa Schugi (Typen: Schugi Fluid-Bed, Vometec Fließbett-Trockner), Wirbelbettrockner der Fa. Waldner bzw. der Fa. Glatt, Turbo-Flugschichtrockner der Fa. Waldner, Spin-flash-Trockner der Fa. Anhydro sowie Trommeltrockner.

- 20 Bevorzugte Betriebsbedingungen im Fließbettrockner sind: Lufteintrittstemperatur 120 bis 280°C, Produkttemperatur 20 bis 200°C.

- Die verbleibende Feuchte der erfindungsgemäßen kompaktierten
- Flammschutzmittelzusammensetzung beträgt 0,01 bis 10 %, bevorzugt 0,05 bis 1 %.

- 25 Die erfindungsgemäße kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung wird bevorzugt in Compounds angewendet, die weiter zur Erzeugung von Polymer-Formkörpern verwendet werden.

- 30 Die flammhemmenden Komponenten können in thermoplastische Polymere eingearbeitet werden, indem z.B. alle Bestandteile als Pulver und/oder Granulat in einem Mischer vorgemischt und anschließend in einem Compoundieraggregat (z.B. einem Doppelschneckenextruder) in der Polymerschmelze homogenisiert werden. Die Schmelze wird üblicherweise als Strang abgezogen, gekühlt und granuliert. Die

Komponenten können auch separat über eine Dosieranlage direkt in das Compoundieraggregat eingebracht werden.

Es ist ebenso möglich, die flammhemmenden Zusätze einem fertigen

- 5 Polymergranulat bzw. -pulver beizumischen und die Mischung direkt auf einer Spritzgussmaschine zu Formteilen zu verarbeiten.

Bevorzugte Füllstoffe sind Glas (bevorzugt in Kugel oder in Faserform), Oxide und/oder Hydroxide der Elemente der zweiten und dritten Hauptgruppe des

- 10 Periodensystems der Elemente (bevorzugt Aluminium und Magnesium), Schichtsilicate und Tonminerale z.B. Bentonite, Montmorillonite, Hectorite, Saponite, gefällte/pyrogene/kristalline/amorphe Kieselsäuren, Kreide.

Bevorzugte Additive sind Synergisten, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Gleitmittel,

- 15 Farbmittel, Nukleierungsmittel oder Antistatika sein. Beispiele für die verwendbaren Zusätze sind in EP-A-584 567 angegeben.

Experimentelles

- 20 Bestimmung der Kornverteilung mit dem Microtrac Granulometer

Die Teilchengröße in wässriger Dispersion wird mit Hilfe eines Granulometer

Microtrac ASVR/FRA der Fa. Leeds u. Northrup bestimmt. Gemessen wird die Reflexion bzw. Beugung eines Laserstrahls, beim Durchdringen der Dispersion.

- 25 Hierfür werden 400ml Ethanol durch die Lasermesszelle gepumpt. Automatisch wird die Festkörperprobe (z.B. 70mg) zudosiert und nach 10 min die Teilchengrößenverteilung bestimmt. Die Auswertungseinheit des Gerätes berechnet den d_{50} - und den d_{90} -Wert.

- 30 Rollkompaktieren

In einem Rollkompaktor (Firma Hosokawa-Bepex, Typ: L200/50P) wird das Ausgangsmaterial mit Hilfe einer Stopfschnecke zwischen die Kompaktorwalzen befördert (Einstellung: Stufe 2 bis 3). Dies geschieht so schnell, dass bei einer Auflagelänge von 50mm die gewünschte Linienpresskraft entsteht. Die

Walzenumdrehung wird auf Stufe 2 gestellt und der Walzenspalt beträgt 0,1 mm. Die entstehenden Schülpen (Länge: ca. 50mm, Dicke: ca. 2-5 mm, Breite ca. 10-15 mm) werden in einer Hammermühle (Fa. Alpine, Typ UPZ) mit einem Sieblochdurchmesser von 5 mm bei einer Umdrehungszahl von 600 bis 1400 Upm gebrochen.

Herstellung von Kornfraktionen

Von dem gebrochenen rollkompaktierten Produkt wird auf einem Elektroschwingsieb (Fa. Siemens) mit eingebautem 1 mm-Sieb zunächst das Grobkorn abgetrennt. Von dem Siebdurchgang wird mit einem zweiten Sieb (400 µm) das Unterkorn abgetrennt. Das auf dem Sieb zurückbleibende Material ist das Gutkorn. Das Grobkorn wird nochmals gebrochen und gesiebt.

Bestimmung der Staubneigung

In eine Waschflasche werden 10 g des zu untersuchenden Materials eingewogen. Bei einem Gasstrom von 1 l/min wird durch das Material 20 min Stickstoff durchgeleitet. Die danach zurückbleibende Pulvermenge wird gewogen. Der ausgetragene Anteil wird durch die Einwaage dividiert und auf 100 % bezogen.

Herstellung, Verarbeitung und Prüfung von flammhemmenden Compounds und Kunststoff-Formkörper

Die Flammschutzkomponenten werden mit dem Polymergranulat und evtl. Additiven vermischt und auf einem Doppelschnecken-Extruder (Typ Leistritz LSM 30/34) bei Temperaturen von 230 bis 260°C (PBT-GV) bzw. von 260 bis 280°C (PA 66-GV) eingearbeitet. Der homogenisierte Polymerstrang wurde abgezogen, im Wasserbad gekühlt und anschließend granuliert.

Nach ausreichender Trocknung wurden die Formmassen auf einer

Spritzgießmaschine (Typ Aarburg Allrounder) bei Massetemperaturen von 240 bis 270°C (PBT-GV) bzw. von 260 bis 290°C (PA 66-GV) zu Prüfkörpern verarbeitet und anhand des UL 94-Tests (Underwriter Laboratories) auf Flammwidrigkeit geprüft und klassifiziert.

Beispiel 1

- Es werden 10 kg Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz (mittlerer Teilchendurchmesser $d_{50} = 16 \mu\text{m}$) entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 4 kN/cm kompaktiert und nach der
- 5 allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

Beispiel 2

- Es werden 10 kg Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz entsprechend den
- 10 allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 10 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

Beispiel 3

- 15 Es werden 10 kg Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 30 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

Beispiel 4

- Es werden 10 kg Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 38 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

25

Beispiel 5

In einem Taumelmischer werden 5,0 kg Melaminpolyphosphat Melapur® MP (Melaminphosphat), Fa. DSM Melapur, NL und mit 5,0 kg Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz 5 min vermischt.

30

Beispiel 6

Es werden 10 kg der phosphororganischen Flammschutzkomponente aus Beispiel 5 entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 20 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift


"Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

Beispiel 7


- 5 Es werden 10 kg Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz (mittlerer Teilchendurchmesser $d_{50} = 56 \mu\text{m}$) entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 10 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

10

Beispiel 8

-  In einem Taumelmischer werden 10 kg einer Mischung von 99 Gew.-% Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz und 1 Gew.-% [®]Licowax E hergestellt und entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer
- 15 Linienpresskraft von 10 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

Beispiel 9

- 20 In einem Taumelmischer werden 10 kg einer Mischung von 90 Gew.-% Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz und 10 Gew.-% [®]Licowax E hergestellt und entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer
-  Linienpresskraft von 10 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm
- 25 verarbeitet.

Beispiel 10

- In einem Taumelmischer werden 10 kg einer Mischung von 98 Gew.-% Diethylphosphinsäure-Aluminiumsalz und 2 Gew.-% [®]PEG T500 hergestellt und
- 30 entsprechend den allgemeinen Vorschriften "Rollkompaktieren" bei einer Linienpresskraft von 10 kN/cm kompaktiert und nach der allgemeinen Vorschrift "Herstellung von Kornfraktionen" zu einer Kornfraktion von 400 bis 1000 μm verarbeitet.

Beispiel 11

Gemäß der allgemeinen Vorschrift wird eine Mischung von 57,5 Gew.-% Polyamid 6.6 (®Ultramid A3), 30 Gew.-% Glasfasern (®Vetrotex EC 10 4,5mm 98A), 12,5 Gew.-% der kompaktierten Flammschutzmittelzusammensetzung aus Beispiel 1 zu Prüfkörpern gegossen. Beim visuellen Abmustern ist die Prüfkörper-Oberfläche frei von Inhomogenitäten.

Beispiel 12

Gemäß der allgemeinen Vorschrift wird eine Mischung von 57,5 Gew.-% Polyamid 6.6 (®Ultramid A3), 30 Gew.-% Glasfasern (®Vetrotex EC 10 4,5 mm 98A), 12,5 Gew.-% der kompaktierten Flammschutzmittelzusammensetzung aus Beispiel 3 zu Prüfkörpern gegossen. Beim visuellen Abmustern ist die Prüfkörper-Oberfläche frei von Inhomogenitäten.

Beispiel 13 (Vergleich)

Gemäß der allgemeinen Vorschrift wird eine Mischung von 57,5 Gew.-% Polyamid 6.6 (®Ultramid A3), 30 Gew.-% Glasfasern (®Vetrotex EC 10 4,5 mm 98A), 12,5 Gew.-% der kompaktierten Flammschutzmittelzusammensetzung aus Beispiel 4 zu Prüfkörpern gegossen. Beim visuellen Abmustern sind an der Prüfkörper-Oberfläche deutliche Inhomogenitäten zu erkennen.

Beispiel 14

Gemäß der allgemeinen Vorschrift wird eine Mischung von 57,5 Gew.-% Polyamid 6.6 (®Ultramid A3), 30 Gew.-% Glasfasern (®Vetrotex EC 10 4,5 mm 98 A), 12,5 Gew.-% der kompaktierten Flammschutzmittelzusammensetzung aus Beispiel 8 zu Prüfkörpern gegossen. Beim visuellen Abmustern ist die Prüfkörper-Oberfläche frei von Inhomogenitäten.

Beispiel 15

Gemäß der allgemeinen Vorschrift wird eine Mischung von 57,5 Gew.-% Polyamid 6.6 (®Ultramid A3), 30 Gew.-% Glasfasern (®EC 10 4,5 mm 98 A), 12,5 Gew.-% der kompaktierten Flammschutzmittelzusammensetzung aus Beispiel 6 zu Prüfkörpern gegossen. Beim visuellen Abmustern ist die Prüfkörper-Oberfläche frei von Inhomogenitäten.

Beispiel 16

Gemäß der allgemeinen Vorschrift wird eine Mischung von 50 Gew.-%

Polybuthylenterephthalat-Granulat, 30 Gew.-% Glasfasern ([®]Vetrotex EC 10 4,5 mm 98A), 20 Gew.-% der kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzung aus

- 5 Beispiel 3 zu Prüfkörpern gegossen. Beim visuellen Abmustern ist die Prüfkörper-Oberfläche frei von Inhomogenitäten.

Beispiel 17

Von der phosphororganischen Flammschutzkomponente des Beispiels 1 wird die

- 10 Staubneigung bestimmt.

Tabelle 1: Produktzusammensetzungen

Bsp.	*KFM-Zusammensetzung			Press- druck	Unterkorn < 400 µm	Zielkorn		Schütt- dichte
	**POF %	Kompaktier- hilfsmittel	%			400-1000 µm	Ausbeute %	
				kN	kg	kg		g/l
1	100	-	-	4	4,6	0,4	8,2	389
2	100	-	-	10	3,0	2,0	39,7	443
3	100	-	-	30	2,4	2,6	52,9	668
4	100	-	-	38	1,7	3,3	66,0	817
6	100	-	-	20	1,5	3,5	70,0	-
7	100	-	-	10	2,9	2,1	42,0	-
8	99	Licowax E	1	10	2,0	3,0	60,0	-
9	90	Licowax E	10	10	1,4	3,6	71,0	-
10	98	PEG T500	2	10	1,8	3,2	64,0	-

Tabelle 2: Formkörper-Zusammensetzungen

Bsp.	Formkörper-Zusammensetzung				Bemerkungen
	KFM %	Glasfaser %	Polyamid 6.6 %	PBT %	
11	12,5	30	57,5	0	KFM: aus Bsp. 1
12	12,5	30	57,5	0	KFM: aus Bsp. 3
13 (Vgl.)	12,5	30	57,5	0	KFM: aus Bsp. 4
14	12,5	30	57,5	0	KFM: aus Bsp. 8
15	12,5	30	57,5	0	KFM: aus Bsp. 6
16	20	30	0	50	KFM: aus Bsp. 3

5 Tabelle 3: Staubneigung

Bsp.	Staub- neigung %	Formkörper- Austestung Visuell	Bemerkungen
11	6	Homogen	-
12	13	Homogen	-
13 (Vgl.)	9	Inhomogen	-
14	15	Homogen	-
15	12	Homogen	-
16	-	Homogen	-
17 (Vgl.)	66	-	POF aus Bsp. 1

Für alle drei Tabellen gilt:



*KFM: Kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung

10 **POF: Phosphororganische Flammschutzkomponente

Patentansprüche

1. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung enthaltend eine phosphororganische Flammschutzkomponente, hergestellt durch Kompaktieren
5 einer phosphororganischen Flammschutzkomponente mit oder ohne Kompaktierhilfsmittel.

2. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der phosphororganischen
10 Flammschutzkomponente um ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere (Komponente A) handelt,



15 worin

R¹, R² gleich oder verschieden sind und C₁-C₆-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;

R³ C₁-C₁₀-Alkylen, linear oder verzweigt, C₆-C₁₀-Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;

20 M Mg, Ca, Al, Sb, Sn, Ge, Ti, Zn, Fe, Zr, Ce, Bi, Sr, Mn, Li, Na, K und/oder eine protonierte Stickstoffbase;

m 1 bis 4;

n 1 bis 4;

x 1 bis 4

25 bedeuten.








3. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass M Calcium, Aluminium oder Zink bedeutet.
4. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder
- 5 mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass R^1 , R^2 gleich oder verschieden sind und C_1 - C_6 -Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Phenyl bedeuten.
5. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder
- 10 mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass R^1 , R^2 gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl und/oder Phenyl bedeuten.
6. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder
- 15 mehreren der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass R^3 Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, tert.-Butylen, n-Pentylen, n-Octylen oder n-Dodecylen; Phenylen oder Naphthylen; Methylphenylen, Ethylphenylen, tert.-Butylphenylen, Methyl-naphthylen, Ethyl-naphthylen oder tert.-Butylnaphthylen; Phenylmethylen, Phenylethylen, Phenylpropylen oder Phenylbutylen bedeutet.
- 20 7. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente weiterhin Melaminphosphat, Dimelaminphosphat, Melaminpyrophosphat, Melaminpolyphosphate,
- 25 Melampolyphosphate, Melempolyphosphate und/oder Melonpolyphosphate enthält.
8. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente weiterhin
- 30 Melaminkondensationsprodukte wie Melam, Melem und/oder Melon enthalten.
9. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die phosphororganische Flammschutzkomponente weiterhin oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren,

Benzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycouril, Melamin, Melamincyanurat, Dicyandiamid und/oder Guanidin enthalten.

10. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die phosphororganische Flammenschutzkomponente stickstoffhaltige Phosphate der Formeln $(\text{NH}_4)_y \text{H}_{3-y} \text{PO}_4$ bzw. $(\text{NH}_4 \text{PO}_3)_z$, mit y gleich 1 bis 3 und z gleich 1 bis 10.000, enthält.
11. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die phosphororganische Flammenschutzkomponente als Komponente B eine synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt enthält.
12. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Komponente B um eine Sauerstoffverbindung des Siliciums, um Magnesiumverbindungen, um Metallcarbonate von Metallen der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems, um roten Phosphor, um Zink- oder Aluminiumverbindungen handelt.
13. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei den Sauerstoffverbindungen des Siliciums um Salze und Ester der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukte, um Silikate, Zeolithe und Kieselsäuren, um Glas-, Glas-Keramik oder Keramik-Pulver; bei den Magnesiumverbindungen um Magnesiumhydroxid, Hydrotalcite, Magnesium-Carbonate oder Magnesium-Calcium-Carbonate; bei den Zinkverbindungen um Zinkoxid, -stannat, -hydroxystannat, -phosphat, -borat oder -sulfide; bei den Aluminiumverbindungen um Aluminiumhydroxid oder -phosphat handelt.
14. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die

phosphororganische Flammenschutzkomponente als weitere Komponente C Stickstoffverbindungen enthält.

15. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Stickstoffverbindungen um solche der Formeln (III) bis (VIII) oder Gemische davon



15

worin

R^5 bis R^7 Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{16} -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, ggf. substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C_1 - C_4 -Hydroxyalkyl-Funktion, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy, C_6 - C_{12} -Aryl oder -Arylalkyl, $-OR^8$ und $-N(R^8)R^9$, sowie N-alicyclisch oder N-aromatisch,

20

R^8 Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_5 - C_{16} -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, ggf. substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C_1 - C_4 -Hydroxyalkyl-Funktion, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy oder C_6 - C_{12} -Aryl oder -Arylalkyl,

R^9 bis R^{13} die gleichen Gruppen wie R^8 sowie $-O-R^8$,

5 m und n unabhängig voneinander 1, 2, 3 oder 4,

X Säuren, die Addukte mit Triazinverbindungen (III) bilden können, bedeuten.

10 16. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass sie und/oder die phosphororganische Flammenschutzkomponente weiterhin Carbodiimide enthalten.

15 17. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine mittlere Teilchengröße von 100 bis 2.000 μm , bevorzugt 200 bis 1000 μm aufweisen.

20 18. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine mittlere Schüttdichte von 200 bis 1500 g/l, bevorzugt 300 bis 1.000 g/l, aufweisen.

25 19. Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Mengen-Verhältnis von Kompaktierhilfsmittel zu phosphororganischer Flammenschutzkomponente 1 zu 199 bis 1 zu 0,11, bevorzugt 1 bis 99 bis 1 zu 0,25 und besonders bevorzugt 1 zu 49 bis 1 zu 1 beträgt.

30 20. Verfahren zur Herstellung von kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass man die phosphororganischen Flammenschutzkomponente mit oder ohne Kompaktierhilfsmittel unter einem Druck von 1 kN/cm² bis 60 kN/cm² verdichtet.

21. Verfahren zur Herstellung von kompaktierten Flammenschutzmittelzusammensetzung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass es sich dabei um eine Rollkompaktierung handelt.

5 22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Rollkompaktierung ein Linienpresskraft von 1 kN/cm bis 30 kN/cm eingesetzt wird.

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Rollkompaktierung ein Linienpresskraft von 2 kN/cm bis 20 kN/cm eingesetzt wird.

10

24. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Alkylalkoxylate mit 8 bis 22 C-Atomen und 1 bis 80 EO-Einheiten pro Mol Alkohol handelt.

15 25. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Caprolactam und/oder Triphenylphosphat handelt.

20 26. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Ethylenglykol, Propylenglykol und/oder Butylenglykol, deren Oligomere und/oder Polymere und/oder deren Ether handelt.

25 27. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um natürliche, chemisch modifizierte und/oder synthetische Wachse; bevorzugt um Carnaubawachse und Montanwachse, handelt.

30 28. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Kompaktierhilfsmittel um Kunstharze, bevorzugt Phenolharze, handelt.

29. Flammgeschützte Polymerformmasse, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 19 enthält.

- 5 30. Flammgeschützte Polymerformmasse nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass sie
 1 bis 50 Gew.-% kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung,
 1 bis 99 Gew.-% thermoplastisches Polymer oder Mischungen derselben
 0 bis 60 Gew.-% Additive
 10 0 bis 60 Gew.-% Füllstoff enthält.

31. Flammgeschützte Polymerformmasse nach Anspruch 29 oder 30, dadurch gekennzeichnet, dass sie
 5 bis 30 Gew.-% Kompaktierte Flammschutzmittelzusammensetzung,
 15 5 bis 90 Gew.-% thermoplastisches Polymer oder Mischungen derselben
 5 bis 40 Gew.-% Additive
 5 bis 40 Gew.-% Füllstoff enthält.

32. Flammgeschützte Polymerformmasse nach einem oder mehreren der
 20 Ansprüche 29 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass sie weiterhin Komponenten B und/oder C enthalten.

33. Flammgeschützte Polymerformmasse nach einem oder mehreren der
 Ansprüche 29 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den
 25 thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol) handelt.

- 30 34. Flammgeschützte Polymerformmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 29 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polyamid, Polyester oder ABS handelt.

35. Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern enthaltend eine kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 19.

5 36. Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Polymer um ein thermoplastisches oder duroplastisches Polymer handelt.

10 37. Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern nach Anspruch 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem bei den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polyester und/oder ABS handelt.

15

38. Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern nach Anspruch 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den duroplastischen Polymeren um Formaldehyd-, Epoxid-, Melamin- Phenolharz-Polymere und/oder Polyurethane handelt.

20

39. Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern nach einem oder mehreren der Ansprüche 35 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass sie

1 bis 50 Gew.-% kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung,

1 bis 99 Gew.-% Polymer oder Mischungen derselben

25 0 bis 60 Gew.-% Additive

0 bis 60 Gew.-% Füllstoff enthalten.

40. Polymer-Formkörper, -Filme, -Fäden und -Fasern nach einem oder mehreren der Ansprüche 35 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass sie

30 5 bis 30 Gew.-% kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung,

5 bis 90 Gew.-% Polymer oder Mischungen derselben

5 bis 40 Gew.-% Additive

5 bis 40 Gew.-% Füllstoff enthalten.

Zusammenfassung

Kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung

- 5 Die Erfindung betrifft eine kompaktierte Flammenschutzmittelzusammensetzung enthaltend eine phosphororganische Flammschutzkomponente, hergestellt durch Kompaktieren einer phosphororganischen Flammschutzkomponente mit oder ohne Kompaktierhilfsmittel, ein Verfahren zur Herstellung solcher Flammenschutzmittelzusammensetzungen und Polymer-Formmassen, die solche
- 10 Flammenschutzmittelzusammensetzungen enthalten.